

## 环氧膨胀型防火涂料

### 产品说明

Chartek 1709是一种高性能环氧膨胀型防火涂料。

这是一种厚浆型、无溶剂、双组份涂料，有着卓越的耐久性，同时具备防腐和防火保护性能。

经美国保险商实验室（UL）试验，通过了其ANSI/UL 1709测试。同时按照ASTM E1529-06试验，获得FM认证。

获得劳埃德船级社认证，参照标准为ISO 834-3和BS 476，第2部分和第21部分——烃类时间/温度关系。

### 设计用途

用于陆上油气工业、石化工业和电力行业等高危险环境。

用于烃类火灾中钢结构、管道、容器的保护。

Chartek 1709的所有施工必须严格遵守国际油漆防护涂料公司制定的Chartek施工规范

### 涂装数据 CHARTEK 1709

颜色	中灰色（A组份-深灰色；B组份-白色）
光泽	不适用
体积固体份	100%
典型厚度	取决于所需要的保护。通常范围为2.74-18.08毫米（108-712密耳）
理论涂布率	1 公斤的 Chartek 1709 将为 1 米 <sup>2</sup> 的面积提供1毫米防火涂层（基于多组份喷涂施工）
实际涂布率	允许适当的损耗系数
密度	1000kg/m <sup>3</sup> （62.427磅/英尺 <sup>3</sup> ） - 多组分喷涂施工（ISO 1183:2004 方法A）。最终施工密度受所用设备和施工方法影响，更多信息，请咨询Chartek施工手册。
施工方法	双组份加热型多组份喷涂设备，改进型无气喷涂设备或铲涂（见“施工”章节）

### 干燥时间

温度	自重涂间隔			
	表干	硬干	最小	最大
10° C (50° F)	8 小时	18 小时	4 小时 <sup>1</sup>	1 周
25° C (77° F)	5 小时	16 小时	3 小时 <sup>1</sup>	1 周
40° C (104° F)	2 小时	6 小时	2 小时 <sup>1</sup>	4 天

<sup>1</sup> 底层可承受湿膜测量的时间

使用其他面漆时覆涂间隔会有所不同（参见产品特性和系统配套性部分获取更多信息）。

所有干燥时间，可见于国际油漆防护涂料公司的定义和缩写。

### 法规符合性数据

闪点（典型） A组份 >106° C (223° F)；B组份 >106° C (223° F)；混合后 >106° C (223° F)

挥发性有机化合物 0.08 磅/加仑（10 克/升）  
2 克/公斤  
美国环境保护局第24号方法  
欧共体溶剂排放指令含量  
1999年第13号委员会指令

20 克/升 中国国家标准 GB 23985

关于更多详细资料，请见关于“产品特性”的章节



## 环氧膨胀型防火涂料

### 产品特性

整个施工期间，必须具备（或创造）下列条件：

最低气温	10° C (50° F)
最高湿度	85%
表面温度	高于周围环境空气露点3° C (5° F)以上。
总则	表面必须清洁、干燥且无污染物，随即可涂敷。

### 施工

Chartek 1709应使用喷涂方法施工，确保达到底材完全润湿。如不能单独采用喷涂施工，那么第一道涂层应该充分铲涂或滚涂，以达到底材完全润湿。

Chartek 1709自身复涂的最佳时间是“湿喷湿”阶段，或者在施工后12小时以内以及涂层未遭受任何污染。

当涂覆施工Chartek推荐面漆时，需遵循以下涂覆间隔：

	最少	最长
10° C (50° F)	24 小时	7 天
25° C (77° F)	18小时	7 天
40° C (104° F)	6 小时	4 天

### 丝网安装

如果需要采用丝网强化，应根据特定的火灾设计以及Chartek施工规范手册中的规定，安装国际油漆公司的HK-1碳质复合丝网。

### 施工人员证书

只有具备国际油漆公司颁发的合格证书的公司才能施工该产品。这些公司必须在施工前予以文件证明。

Chartek 1709的施工单位必须雇用已通过正确施工程序培训的施工人员。作为最低要求，现场监督人员及质量控制人员具备个人资格证书，并参加过国际油漆防护涂料公司Chartek施工人员培训班学习。这是最低要求，必须在施工前予以书面证明。

### 检查及质量保证

这是施工人员的职责，但至少必须符合国际油漆工业涂料公司Chartek 质量控制手册所规定的程序。

### 技术服务

国际油漆防护涂料公司提供这一服务，予以协调，确保开始工作时能够及时参与。施工单位 应负责通知国际油漆防护涂料公司开始施工日期。

### 其它表面处理

在一些工程特定的环境中，国际油漆防护涂料公司开发了湿喷射、超高压水喷砂（水喷射）和动力工具打磨的处理程序。具体建议，请咨询国际油漆公司。

### 最高表面操作温度

服役温度高于120° C (>248F)时，需合适的热屏障涂层施工于底材和Chartek 1709之间。

注：VOC值为典型值，仅供用作指导。该数值可能会随颜色差异和一般生产容差等因素的不同而有差异。

### 系统配套性

经过选择的底漆或底漆系统必须已履行国际油漆公司的底漆认可程序，列入国际油漆公司公布的底漆清单中。

通常Chartek 1709会施工面漆以满足业主的颜色方案和面漆要求。国际油漆防护涂料公司建议在所有外部使用环境中使用面漆。

建议以下面漆与Chartek 1709配套使用：

Interfine 878	Interthane 990
Interfine 979	Interthane 990HS

## 环氧膨胀型防火涂料

### 补充信息

关于本数据手册所使用的工业标准、术语和缩写等更多资料，可在 [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com) 网站提供的下列文件中查到：

- 定义及缩写
- 表面处理
- 涂料涂覆
- 理论及实际涂布率

关于Chartek系列产品更多的信息请查询 [www.chartek.com](http://www.chartek.com) 。

### 安全注意事项

本产品应由专业涂装施工人员按照本手册，材料安全数据手册和包装容器上的使用说明中的建议在生产场地使用。未经查阅国际油漆工业涂料公司为其客户提供的材料安全数据手册 (MSDS)，不应使用本产品。

所有与施工和使用本产品有关的工作，都必须根据各种有关的国家卫生、安全和环保标准与法规进行。

如果需要在涂有本产品的金属上进行焊接或火焰切割，会产生粉尘和烟雾，因此需要用合适的个人防护设备及充分的局部通风措施。

如果对本产品的适用性存在疑虑，请向国际油漆工业涂料公司咨询。

### 包装规格

规格	A组分重量	B组分重量
20千克 (44.1 磅) 套	14.3千克 (31.5磅)	5.7千克 (12.6磅)
50千克 (110.2 磅) 套	35.7千克 (78.7磅)	14.3千克 (31.5磅)

20kg (44.1 lb) 套装供应，包括一桶A 组分和一个塑料桶的B 组分。A 组分的桶通常留有体积，能够装下B 组分，以便在施工前用动力工具混合均匀。

50kg (110.2 lb) 套装供应，包括2 整桶A 组分和1整桶B组分，适合无气喷涂施工。

关于可提供的其它包装规格，请与国际油漆工业涂料公司联系。

### 装运重量

套装规格	A组份重量	B组份重量
20 kg (44.1 磅) 套装	16.1 kg (35.5 磅)	6.3 kg (13.9 磅)
50 kg (110.2 磅) 套装	39.3 kg (86.6 磅)	16.1 kg (35.5 磅)

### 贮存

贮存期限	在常温条件下为1年。 应贮存于室内，避免阳光直射。温度范围必须保持在1-30° C (34-86° F) 之间。
------	--

### 重要说明

产品说明书中所提供的资料并非详尽无遗，任何人因任何目的，未首先经我们书面确认而使用本说明书特别推荐以外的任何产品，则自行承担产品对其预期目的适用性这一风险。虽然以我们的最佳认知，对产品所提供的建议或声明（无论在本说明书中或以其他方式提供的）均正确无误，但我们无法控制底材的质量或状况或影响该产品使用和应用的多种因素。因此，除非我们书面特别同意这种做法，否则我们对于所产生的任何产品性能问题，或因使用产品而导致的损失或损坏概不负责（在法律允许的最大范围内）。在此，我们不承担通过法律运作或其他方式的任何明示或暗示的担保或陈述包括但不限于暗示的适销性担保或针对特定用途的适用性的担保。所有供应的产品及提供的技术指导受我们的标准销售条款和条件支配。您应要求获取本文件的副本并仔细阅读。本产品说明书所包含资料将根据经验及我们发展的政策随时进行修改。在使用产品前，与当地代表一起检查所持产品说明书为最新版本是客户的职责。

此份产品说明书可在[www.international-marine.com](http://www.international-marine.com)或 [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com)网站上获取，应与此相同。如网上的版本与这份不一致，请以网上的版本为准。

©2017/5/16阿克苏诺贝尔公司版权所有。

在本刊物中提及的所有注册商标都得到阿克苏诺贝尔集团许可或归阿克苏诺贝尔集团所有。

[www.international-pc.com](http://www.international-pc.com)